

SCHEDA TECNICA

CODICE: 01-12032019

DENOMINAZIONE: 01-12032019 - HYDROINT FONDO A SPRUZZO

IDENTIFICAZIONE: FONDO MONOCOMPONENTE TRASPARENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Fondo monocomponente trasparente all'acqua, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi caratterizzato da una ottima copertura, ottimo carteggio e sovrapplicazione.

Destinato ad applicazioni sia in piano che in verticale, con buone proprietà tixotropiche.

SPECIFICHE TECNICHE

| 01 12032019 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| | Densità (20°C) | 0,98 - 1,02 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | Tixotropico (t >= 180'') | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 31 - 37 | % | IST 11/06 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliate diluizioni minime inferiori all'1%. Miscelare bene il prodotto dopo la diluizione.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

APPLICAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Fuori polvere | 1h e 15' a 20°C (con buona ventilazione) |
| Fuori Tatto | 3h e 15' a 20°C (con buona ventilazione) |
| Tempo utile di carteggio | Dopo 5 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Accatastamento | 24h a 20°C (con buona ventilazione) |
| Quantità per singolo strato | 130 / 160 micron |

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com