

SCHEDA TECNICA

CODICE: 01_01032019

DENOMINAZIONE: 01_01032019 - FONDO PUR BIANCO

IDENTIFICAZIONE: FONDO POLIURETANICO PIGMENTATO

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato bianco, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi. Destinato ad applicazioni in piano e in verticale, con buone proprietà tixotropiche.

SPECIFICHE TECNICHE

01_01032019	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,38 - 1,42	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	72 - 88	%	IST 11/06
CVP0143	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	21 - 25	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 50% in peso con il catalizzatore CVP0143, diluire successivamente con DPV0006.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	15' a 25°C
Pot-life	Circa 3 ore
Tempo utile di carteggio	Dopo 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	100 / 120 gr/m ²
Sovrapplicazione	Opachi e lucidi poliuretanic

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com