

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** 01\_15032021

**DENOMINAZIONE:** 01\_15032021 FINITURA BICOMPONENTE ALL'ACQUA TRASPARENTE LUCIDA

**IDENTIFICAZIONE:** FINITURA LUCIDA BICOMPONENTE ALL'ACQUA

## CARATTERISTICHE

Finitura bi-componente trasparente lucida all'acqua, anti-ingiallente, per applicazioni a spruzzo con pistola a tazza e airmix, su legno e materiali legnosi. Destinata ad applicazioni per interni.

A+ : Prodotto a Bassissima Emissione.

## SPECIFICHE TECNICHE

01_15032021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	16 - 20	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	23 - 27	%	IST 11/06
02_15032021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	60 - 90	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	68 - 72	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Catalizzare la finitura 01\_15032021 al 30% in peso con il catalizzatore 02\_15032021, l'aggiunta del catalizzatore deve essere eseguita sotto agitazione; diluire successivamente con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

Il prodotto è adatto per esser impiegato su substrati come, fondi a solvente, fondi poliesteri, fondi 100% UV e carte melamminiche. Carteggiare la superficie da verniciare con carta abrasiva con grana 400 e successivamente con grane più fini, 600 - 800 - 1000, rimuovere accuratamente la polvere prima di applicare la prima mano di prodotto. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,6 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

## APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 1 ora a 20°C
Quantità consigliata per mano	100 - 140 gr/m <sup>2</sup>
Secco al tatto	Circa 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Sovrapplicazione seconda mano	Dopo circa 6 - 8 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Lucidatura meccanica	Dopo circa 72 ore a 20° (con buona ventilazione)
Opacità	85 - 95 Unità di Gloss

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com