

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** 01\_19012021

**DENOMINAZIONE:** 01\_19012021 - BINDER FOR LP STAINS

## IDENTIFICAZIONE:

### CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA PROVVISORIA. la presente scheda tecnica si riferisce ad un prodotto sperimentale, le cui caratteristiche e specifiche potrebbero variare rispetto al futuro prodotto Standard.

Converter per la produzione delle tinte della serie LP, per applicazione sia a spruzzo che a straccio su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una buona rapidità di essiccazione e ottima sovraverniciabilità.

### SPECIFICHE TECNICHE

01_19012021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	< 5	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

### IMPIEGO

Aggiungere al prodotto le PPS della serie LP nelle proporzioni adatte ad ottenere la tinta desiderata. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,3 a 1,6 millimetri e con una pressione da 2.0 a 3.0 bar.

### APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo almeno 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)

### STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i +4°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)