

SCHEDA TECNICA

CODICE: ANT0477 - 0478

DENOMINAZIONE: ANT0477 - 0478 - ANTICATURA ORO (01_11092019 e 01_17092019)

IDENTIFICAZIONE: PATINA ANTICANTE

CARATTERISTICHE

Patina anticante per applicazioni con pistola a spruzzo, su legno o materiali legnosi, esente da etanolo. Disponibili in due tonalità di Oro.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

ANT0477 - 0478	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,87 - 0,91	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	07 - 09	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Le patine anticanti serie ANT0477 e 0478 sono pronte all'uso, si possono diluire a seconda della necessità con alcool isopropilico, per raggiungere l'effetto desiderato.

Applicare con pistola a spruzzo, e rimuovere eventuali eccessi con scotch Brite, o lana di acciaio fine (tipo paietta).

APPLICAZIONE

Tipo di supporto	Fondo bicomponente
Preparazione supporto	Carteggio preliminare - carta abrasiva 280 - 320
Quantità applicata	30 - 50 gr/m ² (consigliato)
Tempo utile di "spaiettatura"	20' a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 2 ore

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com