

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** CUC0017

**DENOMINAZIONE:** CUC0017 - CONCENTRATO ROSSO GU2

**IDENTIFICAZIONE:** CONCENTRATI UNIVERSALI

## CARATTERISTICHE

Concentrato universale per applicazioni su legno o materiali legnosi, con diluizione a base d'acqua o di solvente, esente da etanolo.

Colore Rosso.

## SPECIFICHE TECNICHE

| CUC0017 | Proprietà                     | Specifiche  | Unità | Metodo    |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
|         | Densità (20°C)                | 1,03 - 1,07 | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 12 - 16     | Sec.  | IST 11/08 |
|         | Residuo Secco                 | 17,0 - 21,0 | %     | IST 11/06 |

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Questo prodotto è un concentrato destinato a correggere le variazioni di tinta che si possono verificare. Diluire il prodotto in funzione della correzione che si deve effettuare. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 a 1,5 millimetri e con una pressione di 2 o 3 bar. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima e durante l'uso.

## APPLICAZIONE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Quantità applicata                 | 30 - 50 gr/m <sup>2</sup> (consigliato)          |
| Tempo prima della sovrapplicazione | Dopo circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione) |

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)