

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** FAP 12 SERIE

**DENOMINAZIONE:** FAP 12 SERIE - FONDI ACRILICI PIGMENTATI

**IDENTIFICAZIONE:** FONDO ACRILICO PIGMENTATO

## CARATTERISTICHE

Fondi acrilici pigmentati, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, caratterizzati da una buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi.

Destinati ad applicazioni sia in piano che in verticale su parti in legno massiccio ed impiallacciato di mobili per interni. Disponibili in varie tonalità di colore.

## SPECIFICHE TECNICHE

FAP 12 SERIE	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,3 - 1,4	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	100 - 130	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	60 - 70	%	IST 11/06
CVP0104	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 -13	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	30 - 34	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 20% in peso con il catalizzatore CVP0104, diluire successivamente con DPV0006.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Pot-life	Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	100 / 120 gr/m <sup>2</sup>
Sovrapplicazione	Opachi e lucidi acrilici

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com