

SCHEDA TECNICA

CODICE: FPP0058

DENOMINAZIONE: FPP0058 - FONDO PUR NERO

IDENTIFICAZIONE: FONDO POLIURETANICO PIGMENTATO

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato nero, per applicazioni a spruzzo sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una ottima copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapposizione in tempi brevi.

Destinato ad applicazioni in piano, con buone proprietà tixotropiche.

SPECIFICHE TECNICHE

| FPP0058 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
|---------|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| | Densità (20°C) | 1,35 - 1,39 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | Tixotropico (t >= 180'') | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 71 - 75 | % | IST 11/06 |
| CVP0101 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
| | Densità (20°C) | 0,93 - 0,97 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 09 - 11 | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 27 - 31 | % | IST 11/06 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 50% in peso con il catalizzatore CVP0101, diluire successivamente con DPV0006.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

In alternativa al CVP0101 si può utilizzare il CVP0108 oppure il CVP0143 sempre al 50% in peso.

APPLICAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Fuori polvere | 15' a 25°C |
| Pot-life | Circa 2 ore |
| Tempo utile di carteggio | Dopo 3 ore a 25°C (con buona ventilazione) |
| Quantità per singolo strato | 100 / 120 gr/m ² |
| Sovrapposizione | Opachi e lucidi poliuretano |

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com