

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** FPP0549

**DENOMINAZIONE:** FPP0549 - FONDO PUR BIANCO I

**IDENTIFICAZIONE:** FONDO POLIURETANICO PIGMENTATO

## CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato bianco, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi ed anche su MDF, caratterizzato da una buona copertura, ottimo carteggio e ridotto calo.

Destinato ad applicazioni in piano e in verticale, con buone proprietà tixotropiche.

## SPECIFICHE TECNICHE

FPP0549	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,52 - 1,61	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	73 - 77	%	IST 11/06
CVP0222	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,91 - 1,01	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	07 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	24 - 28	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 25% in peso con il catalizzatore CVP0222, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10% in peso. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,8 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2.0 a 3.0 bar.

## APPLICAZIONE

Secco al tatto	Circa 30' - 40' a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	120 / 180 gr/m <sup>2</sup>
Sovrapplicazione seconda mano	Dopo circa 1 - 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Tempo utile di carteggio	Dopo 10 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore a 20°C (con buona ventilazione)

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com