

SCHEDA TECNICA

CODICE: HFE 3 Serie

DENOMINAZIONE: HFE 3 Serie - HYDROWOOD FONDO A SPRUZZO

IDENTIFICAZIONE: FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

CARATTERISTICHE

Fondo all'acqua monocomponente, per applicazioni a spruzzo airmix, airless, su legno o materiali legnosi. Destinato come base per applicazioni di finiture per esterni.

SPECIFICHE TECNICHE

HFE 3 SERIE	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,01 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	30 - 36	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti. Si raccomanda di miscelare bene il prodotto dopo la diluizione.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

APPLICAZIONE

Quantità da applicare	Minimo 150 - 200 microns di film bagnato
Fuori polvere	Dopo circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 12 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com