

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** HIE 10XX Serie

**DENOMINAZIONE:** HIE 10XX Serie - HYDROWOOD IMPREGNANTE

**IDENTIFICAZIONE:** IMPREGNANTE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

## CARATTERISTICHE

Impregnate all'acqua monocomponente, per applicazioni flow coating, immersione e a pennello, su legno o materiali legnosi.

Utilizzato per proteggere e prevenire l'azzurramento della venatura del legno e l'attacco dei funghi silofagi, il prodotto contiene al suo interno dei filtri UV per la protezione dai raggi solari che causano l'invecchiamento del legno.

Destinato ad applicazioni per esterni e disponibile sia trasparente, sia in varie tonalità di colore.

## SPECIFICHE TECNICHE

HIE 10XX Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,00 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	10 - 30	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua ( max 20% ) in funzione del metodo di applicazione. Al fine di ottenere una migliore copertura è possibile dare una seconda mano una volta che il prodotto è asciutto. Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 45' - 60' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata	60 - 90 gr/m <sup>2</sup>

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)