

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI 06_02072021

DENOMINAZIONE: HOI 06_02072021 2K WB MATT CLEAR MULTICOAT G05 NATURA

IDENTIFICAZIONE: FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Fondo trasparente all'acqua bicomponente, 5 Gloss, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, formulata con resine da risorse rinnovabili.

A+ Prodotto a emissioni molto basse.

SPECIFICHE TECNICHE

HOI 06_020 72021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,98 - 1,08	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	110 - 130	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	25 - 29	%	IST 11/06
CVP 02_060 72021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,05 - 1,15	gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	78 - 82	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Catalizzare il fondo al 5% in peso con il catalizzatore CVP 02_06072021, successivamente diluire con acqua demineralizzata. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, si raccomanda la diluizione fino al massimo al 10% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta.

Applicare con pistole a spruzzo, aventi un ugello da 1,6 a 2,0 mm e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

Si consiglia di non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore ai 18°C, l'umidità ideale dell'ambiente per l'applicazione è compresa in un intervallo fra il 55 ed il 65% (un livello inferiore di umidità potrebbe facilitare la formazione di crepe, mentre un livello superiore di umidità ritarda il processo di essiccazione).

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2h a 20°C
Fuori Tatto	Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata per mano	80 / 120 gr/m ²
Intervallo sovraverniciatura	2 - 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 16 - 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com