

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** HOI 4 - Serie Fondi/Finiture

**DENOMINAZIONE:** HOI 4 - Serie Fondi/Finiture - HYDROINT F.DO  
 FINIT.ACQUA

**IDENTIFICAZIONE:** FONDO FINITURA ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

## CARATTERISTICHE

Vernice acrilica all'acqua, da applicare sia come fondo sia come finitura. Questa vernice unisce le caratteristiche di un fondo (buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi) con le caratteristiche di una finitura (flessibilità e morbidezza). Questo prodotto è stato studiato per rendere più facile e veloce l'applicazione su tutta la gamma della produzione dei mobili, e può essere applicato come finitura sia su fondi all'acqua sia su fondi a solvente. Destinata ad applicazioni per interni su mobili a legno massiccio, sia in piano che in verticale. Disponibile sia trasparente che in varie tonalità di colore ed in varie gradazioni di opacità, misurate in unità Gloss.

## SPECIFICHE TECNICHE

HOI 4 Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,00 - 1,20 (In funzione di opacità/colore desiderati)	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

### APPLICAZIONE

Fuori polvere	75' a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	24h a 20°C (con buona ventilazione)

### STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)