

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** HOI4017

**DENOMINAZIONE:** HOI4017 - FONDO FINITURA ALL'ACQUA G.30

**IDENTIFICAZIONE:** FONDO FINITURA ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

## CARATTERISTICHE

Vernice acrilica all'acqua multistrato, con buona trasparenza, lucentezza, resistenza e proprietà antiblocking. Da applicare a spruzzo sia come fondo sia come finitura. Destinata ad applicazioni sia in piano che in verticale su parti in legno massiccio ed impiallacciato di mobili per interni. Diluibile con acqua.

## SPECIFICHE TECNICHE

HOI4017	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,01 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	135 - 165	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	26 - 30	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti. Miscelare bene il prodotto dopo la diluizione.

Prima di spruzzare il prodotto preparare il substrato con carta abrasiva da 180p o 280p e rimuovere con cura la polvere dalla superficie.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

Per applicare il prodotto sulle mai precedenti carteggiare con carta abrasiva da 320p, rimuovere la polvere ed applicare la mano successiva.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 25' a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Circa 45' a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	80 / 120 gr/m <sup>2</sup>

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)