

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI4021

DENOMINAZIONE: HOI4021 - FONDO - FINITURA BIANCO ALL'ACQUA G30

IDENTIFICAZIONE: FONDO-FINITURA PIGMENTATO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente bianca all'acqua, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una ottima copertura, eccellente tixotropia e riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Destinato ad applicazioni in verticale per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

HOI2021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,10 - 1,15	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	4000 - 6000	Cps	IST 11/05
	Residuo Secco	34 - 38	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso, se necessita diluire con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti. Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Prima di spruzzare il prodotto preparare il substrato con carta abrasiva da 180p o 280p e rimuovere con cura la polvere dalla superficie. Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%. Applicare con pistola a spruzzo, airmix, airless o elettrostatica (se predisposta per prodotti all'acqua). Per applicare il prodotto sulle mani precedenti carteggiare con carta abrasiva da 320p, rimuovere la polvere ed applicare la mano successiva.

Su legni ricchi di tannini per evitare la formazione di macchie, si consiglia di utilizzare l'additivo APV0109 in % fra l'1% ed il 3%.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 30' a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Circa 45' - 60' a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo circa 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore)
Quantità per singolo strato	120 / 180 gr/m ²

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com