

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI4022

DENOMINAZIONE: HOI4022 2K WB MATT CLEARCOAT 01_29092020

IDENTIFICAZIONE: COATING OPACO BICOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Finitura bicomponente trasparente all'acqua, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da rapidità di essiccazione, durezza superficiale e buon disegno del poro. Sviluppata appositamente per mobili di elevata qualità.

SPECIFICHE TECNICHE

| HOI4022 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
| | Densità (20°C) | 1,01 - 1,05 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 14 - 17 | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 14,0 - 18,0 | % | IST 11/06 |
| CVP0233 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
| | Densità (20°C) | 1,08 - 1,12 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 100 - 120 | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 82,0 - 88,0 | % | IST 11/06 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Prima dell'uso agitare il prodotto per almeno 20 minuti, utilizzando un agitatore meccanico. Catalizzare la finitura HOI4022 2K WB MATT CLEARCOAT al 10% oppure al 20% in peso con il catalizzatore CVP0233, l'aggiunta del catalizzatore deve essere eseguita sotto agitazione; diluire successivamente con acqua. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.

APPLICAZIONE

| | |
|-------------------------------|---|
| Pot-life | Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Quantità consigliata | 60 - 80 gr/m ² |
| Fuori polvere | Circa 35' a 20°C (con buona ventilazione) |
| Sovrapplicazione seconda mano | Dopo circa 1h a 20°C (con buona ventilazione), fino ad un massimo di 16h |
| Carteggio | Dopo circa 12 ore, è necessario carteggiare per stendere una seconda mano |
| Accatastamento | Dopo 24 ore (con buona ventilazione) |
| Opacità (60°) | 7 - 9 Unità di Gloss |
| Opacità (85°) | 10,5 - 12,5 Unità di Gloss |

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com