

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** IAI 01\_16112020

**DENOMINAZIONE:** IAI 01\_16112020 - TINTA BIANCA ALL'ACQUA PER PINO

**IDENTIFICAZIONE:** CONVERTER PER TINTE ALL'ACQUA

## CARATTERISTICHE

Converter Bianco per la produzione di tinte all'acqua, a base di speciali pigmenti dispersi in acqua con un'ottima resistenza alla luce, alta trasparenza e formulati in modo da rendere minimo il sollevamento della fibra del legno. Per applicazione sia a spruzzo che a straccio su legno o materiali legnosi.

## SPECIFICHE TECNICHE

IAI 01_1611 2020	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,04 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	15 - 21	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso, applicare una o massimo 2 mani a sfumare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 millimetri e con una pressione di 2 o 3 bar.

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 2h a 20°C (con buona ventilazione)
Essiccazione in profondità	Circa 12h a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata	60 - 80 gr/m <sup>2</sup>

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)