

SCHEDA TECNICA

CODICE: IMT0017

DENOMINAZIONE: IMT0017 - ISOLANTE PER CARTA

IDENTIFICAZIONE: ISOLANTE PER CARTA

CARATTERISTICHE

Isolante trasparente a base di resine viniliche per applicazioni a rullo e a spruzzo, adatto per il fissaggio su supporti in carta melaminica.

SPECIFICHE TECNICHE

IMT0017	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,95 - 0,99	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	24 - 28	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	70 - 84	Sec.	IST 11/08
CVP0153	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,98 - 1,02	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	31 - 35	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare l'isolante trasparente IMT0017 al 50% in peso con il catalizzatore CVP0153 diluire successivamente con DPV0098.

la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti. Indicativamente per applicazioni a rullo diluire fino al raggiungimento di 25"-35" di viscosità coppa Ford 4 a 20°C, mentre per applicazioni a spruzzo fino al raggiungimento di 15"-16" di viscosità coppa Ford 4 a 20°C.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 ore a 20°C
Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Circa 3 - 12 ore a 20°C

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com