

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** IMT0018

**DENOMINAZIONE:** IMT0018 - ISOLANTE PER LEGNI ESOTICI

**IDENTIFICAZIONE:** ISOLANTE PER LEGNI ESOTICI

## CARATTERISTICHE

Isolante trasparente a base di resine poliesteri saturi per applicazioni a spruzzo, caratterizzato da una buona rapidità di essiccazione, adatto per il fissaggio su supporti in legni esotici.

## SPECIFICHE TECNICHE

IMT0018	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	8 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	20,0 - 24,0	%	IST 11/06
CVP0063	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	8 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	24,0 - 28,0	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Catalizzare l'isolante trasparente IMT0018 al 100% in peso con il catalizzatore CVP0063 diluire successivamente con DPV0027.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

## APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 ore a 20°C
Fuori polvere	Circa 20' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 6 ore a 20°C

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com