

SCHEDA TECNICA

CODICE: IMT0031

DENOMINAZIONE: IMT0031 - ISOLANTE 2K ALL'ACQUA

IDENTIFICAZIONE: ISOLANTE PER MATERIALI LEGNOSI

CARATTERISTICHE

Dispersione poliacrilica trasparente all'acqua adatta ad isolare il legno da sostanze tanniche o resinose, che possono compromettere il risultato della verniciatura riducendo l'adesione o comparsa di macchie.

SPECIFICHE TECNICHE

IMT0031	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,02 – 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	1250 – 1550	Cps	IST 11/05
	Residuo Secco	42 - 50	%	IST 11/06
CVP0210	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,04 - 1,08	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	27 - 33	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	62 - 74	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare l'isolante all'acqua trasparente IMT0031 al 20% in peso con il CVP0210 e diluire successivamente con acqua.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

APPLICAZIONE

Quantità da applicare	100 gr/m ²
Pot-life	Circa 2 ore e 30 min
Sovrapplicazione	Non prima di 24 ore a 20°C

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com