

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** IMT0032

**DENOMINAZIONE:** IMT0032 - PRIMER FOR PUR HS

**IDENTIFICAZIONE:** ISOLANTE PER MATERIALI LEGNOSI

## CARATTERISTICHE

Isolante poliестere trasparente a solvente adatto ad isolare il legno da sostanze tanniche o resinose, che possono compromettere il risultato della verniciatura riducendo l'adesione o comparsa di macchie.

## SPECIFICHE TECNICHE

IMT0032	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	12 - 14	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	31,0 - 35,0	%	IST 11/06
CVP0211	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	28,0 - 32,0	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Catalizzare l'isolante IMT0032 al 100% in peso con il catalizzatore CVP0211, diluire successivamente con DPV0112. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	12 ore a 25°C
Pot-life	Circa 3 ore
Quantità per singolo strato	100 / 120 gr/m <sup>2</sup>
Sovrapplicazione	Non prima di 24 ore a 25°C

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i +4°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)