

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** KHIE600

**DENOMINAZIONE:** KHIE600 - HYDROWOOD DECAUR TRASPARENTE

**IDENTIFICAZIONE:** IMPREGNANTE

## CARATTERISTICHE

Impregnante/converter all'acqua nato per preservare il legno dagli agenti atmosferici, è usato generalmente per proteggere e prevenire l'azzurramento della venatura del legno e proteggere dall'attacco dei funghi silofagi. Il prodotto trasparente contiene dei filtri contro gli attacchi dei raggi UV che causano l'invecchiamento del legno. Colorabile con i prodotti CCA0355, CCA0356, CCA0357 e tutta le paste pigmentate della serie PPT 05.

## SPECIFICHE TECNICHE

KHIE600	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,01 - 1,05	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	100 - 140	Sec.	IST 11/05
	Residuo Secco	20 - 24	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Aggiungere al prodotto i coloranti della serie CCA nelle proporzioni adatte ad ottenere la tinta desiderata. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 45' - 60' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Finiture della serie HYDROWOOD
Quantità consigliata	90 - 110 gr/m <sup>2</sup>

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)