

SCHEDA TECNICA

CODICE: KHOI125

DENOMINAZIONE: KHOI125 - KONVERTER HYDROINT BIANCO/25

IDENTIFICAZIONE: CONVERTER ACRILICO

CARATTERISTICHE

Converter acrilico monocomponente all'acqua, bianco e semiopaco, non ingiallente, dotato di buona dilatazione, elasticità, resistenza al blocking, tixotropia ed eccellente resistenza meccanica.
Destinato ad applicazioni per interni. Colorabile a varie tonalità con l'aggiunta dei prodotti della serie PPT 05, in ordine del 5% in peso.

SPECIFICHE TECNICHE

KHOI125	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,22 - 1,26	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	8500 - 10000	CPs	IST 11/05
	Residuo Secco	40 - 48	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso, se necessario diluire con acqua distillata, ed aggiungere le paste colorate della serie PPT 05 per ottenere il colore desiderato. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

Applicare con pistola a spruzzo, airmix, airless o elettrostatica (se predisposta per prodotti all'acqua).

APPLICAZIONE

Quantità consigliata	120 - 180 micron di film bagnato
Fuori polvere	Dopo 45' - 60' a 20°C (con buona ventilazione)
Secco al tatto	Dopo circa 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	22 - 28 Gloss (riferita al prodotto senza coloranti)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com