

SCHEDA TECNICA

CODICE: OPTA Serie

DENOMINAZIONE: OPTA Serie - OPACO PUR TRASPARENTE

IDENTIFICAZIONE: OPACO POLIURETANICO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Finitura poliuretanica opaca trasparente a base solvente, per applicazioni a spruzzo sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, per finiture a poro "chiuso" e a poro "aperto", caratterizzato da una buona verticalità, buon riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale.

Destinata a usi generici, disponibile in varie gradazioni di opacità, misurate in unità Gloss.

SPECIFICHE TECNICHE

OPTA Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 0,98 (In funzione della opacità desiderata)	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	50 - 75 (In funzione della opacità desiderata)	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	36 - 46 (In funzione della opacità desiderata)	%	IST 11/06
CVP0097	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,95 - 0,99	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	30 - 34	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare la finitura Serie OPTA al 50% in peso con il catalizzatore CVP0097, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso. Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante DPV0026.

In alternativa al CVP0097 si può utilizzare il CVP0126 sempre al 50% in peso, il quale aumenta la rapidità di essiccazione del prodotto.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com