

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** PPS0386

**DENOMINAZIONE:** PPS0386 - PASTA PIGMENTATA ROSSO RME8M

**IDENTIFICAZIONE:** PASTE PIGMENTATE CONCENTRATE

## CARATTERISTICHE

Pasta pigmentata rossa a solvente per applicazioni su legno, da usare in piccole quantità per colorare primer ed isolanti composti da resine poliesteri saturi o poliuretani.

## SPECIFICHE TECNICHE

PPS0386	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,83 - 0,87	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	16 - 20	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	7,0 - 11,0	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Aggiungere la pasta pigmentata all'isolante poliuretano o poliesteri in quantitativo variabile fra il 10 e il 20% in base all'effetto voluto. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

## APPLICAZIONE

Valutabile solamente in combinazione con l'isolante poliesteri o poliuretano abbinato.

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)