

SCHEDA TECNICA

CODICE: PPS XX Serie Fluo

DENOMINAZIONE: PPS XX Serie Fluo - PASTE PIGMENTATE FLUO

IDENTIFICAZIONE: PASTE PIGMENTATE CONCENTRATE

CARATTERISTICHE

Paste pigmentate a base solvente, utilizzabili in combinazione con i Converters del sistema tintometrico Databook P&C, per ottenere vernici laccate dai caratteristici colori Fluo. Disponibili in varie tonalità di colore, dal Verde al Rosso Fluo. Gli smalti prodotti con le paste PPS XX Serie Fluo, non hanno stabilità all'esterno nel tempo.

SPECIFICHE TECNICHE

PPS XX Serie Fluo	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,00 - 1,20	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	72 - 78	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Aggiungere le paste pigmentate PPS XX Serie Fluo ai Converters trasparenti del sistema tintometrico Databook P&C in quantità suggerita del 25%. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta per almeno 5 minuti.

APPLICAZIONE

L'applicazione avviene seguendo le indicazioni suggerite nella scheda tecnica del Converters in uso.

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i +4°C ed i +35°C. Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com