

SCHEDA TECNICA

CODICE: PTS0014

DENOMINAZIONE: PTS0014 - PASTA TESTURIZZANTE FINE

IDENTIFICAZIONE: PASTE TESTURIZZANTI

CARATTERISTICHE

Pasta testurizzante fine, per applicazioni su legno o materiali legnosi, da usare in piccole quantità in vernici a base solvente, Poliuretaniche o Acriliche, per conferire alla superficie verniciata una texture ruvida ma piacevole al tatto.

SPECIFICHE TECNICHE

PPT0014	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t >= 180")	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	52 - 56	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Aggiungere la pasta testurizzante PTS alla vernice a cui si vuole conferire l'effetto Texturizzato in quantitativo pari al 10 %. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta per almeno 5 minuti. Procedere seguendo le indicazioni specifiche della vernice utilizzata.

APPLICAZIONE

Valutabile solamente in combinazione con la vernice utilizzata.

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com