

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** SOE2035

**DENOMINAZIONE:** SOE2035 - SYNTOWOOD FINITURA G.35

**IDENTIFICAZIONE:** IMPREGNANTE PER ESTERNO

## CARATTERISTICHE

Vernice semi-lucida trasparente mono-componente a solvente, a base di resine uretaniche modificate con olii siccativi. Adatta per finiture da esterni e da interni, per applicazione a spruzzo sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi.

## SPECIFICHE TECNICHE

SOE2035	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	255 - 305	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	50 - 60	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso; diluire con raggia minerale per raggiungere la viscosità di applicazione. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10% in peso.

## APPLICAZIONE

Quantità per singolo strato	150 - 300 micron
Fuori polvere	Circa 90'-120' a 20°C (con buona ventilazione)
Secco al tatto	Dopo circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 24 ore (con buona ventilazione)
Opacità	32 - 37 Unità di Gloss

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)