

SCHEDA TECNICA

CODICE: UMT4131

DENOMINAZIONE: UMT4131 - 1K FONDO-FINITURA TRASPARENTE

IDENTIFICAZIONE: VERNICE MONOCOMPONENTE TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente trasparente a base solvente, per applicazioni a spruzzo, pennello e a rullo. Destinata ad applicazioni per interni su mobili rustici o in arte povera a legno massello o legno impiallacciato, porte ed accessori, dona al manufatto un aspetto naturale, morbidezza al tatto e una discreta resistenza chimica.

SPECIFICHE TECNICHE

UMT4131	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,91 - 0,95	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	55 - 65	Cps	IST 11/08
	Residuo Secco	23 - 27	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Diluire l'UMT4131 con il diluente DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto, nel caso dell'utilizzo del prodotto come finitura, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante DPV0026.

APPLICAZIONE

Grammatura consigliata	80 - 100 Gr/m ²
Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	27 - 33 Unità di Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com