

SCHEDA TECNICA

CODICE: UPT0532

DENOMINAZIONE: UPT0532 - VERNICE BIANCA PER ESTERNI 2K 30G

IDENTIFICAZIONE: VERNICE PER ESTERNI

CARATTERISTICHE

Vernice opaca multistrato bi-componente a base solvente, Colore bianco, adatta per applicazioni a spruzzo, pennello e a rullo, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da una buona verticalità, ottimo riempimento, un'elevata elasticità e resistenza agli agenti esterni. Il prodotto contiene agenti che riducono la formazione di funghi e muffe del legno e filtri che proteggono il legno e la vernice dalla degradazione dovuta ai raggi solari.

SPECIFICHE TECNICHE

UPT0532	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,27 - 1,33	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	140 - 180	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	66 - 70	%	IST 11/06
CVP0224	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,95 - 0,99	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 13	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	29 - 33	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il UPT0532 al 40% in peso con il catalizzatore CVP0224, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso. Carteggiare la superficie da verniciare con carta abrasiva da P150 - P180, rimuovere la polvere ed applicare la prima mano di prodotto. Per applicare il prodotto sulle mani precedenti carteggiare con carta abrasiva da P320, rimuovere la polvere ed applicare la mano successiva. Fare attenzione a rispettare gli adeguati tempi di essiccazione fra ogni mano per evitare difetti superficiali.

Per migliorare la durata nel tempo, su essenze a poro aperto, prima di applicare l'UPT0532, si suggerisce di applicare una prima mano di isolante IMT0022 catalizzato al 100% con CVP0169.

E' possibile colorare il UPT0532 aggiungendo i prodotti della serie PPT 02 nella proporzione adatta a raggiungere il colore desiderato fino ad un massimo del 5% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta per almeno 5 minuti. Catalizzare la miscela come l'UPT0532, con il catalizzatore CVP0224 al 40% in peso, diluire successivamente con DPV0006.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Grammatura consigliata	100 - 150 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 25' - 30' a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Circa 40' - 45' a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	1) A mano: dopo almeno 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	2) Con levigatrice circolare: dopo almeno 6h a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com

5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com