

SCHEDA TECNICA

CODICE: VES0288

DENOMINAZIONE: VES0288 - METAL MIRROR EFFECT SB

IDENTIFICAZIONE: EFFETTO SPECCHIO

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente a solvente, per applicazioni a spruzzo su materiali di vario genere, capace di dare alla superficie un effetto simile alla cromatura. Mediamente resistente al graffio, all'usura ed agli shock termici, a seconda del prodotto utilizzato come top-Coat. Prodotto non ingiallente adatto sia per applicazioni per interni che per esterni a seconda della quantità e dei cicli di verniciatura utilizzati.

SPECIFICHE TECNICHE

VES0288	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,87 - 0,91	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	11 - 15	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	0 - 2	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso; Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 0.5 a 1,0 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.

Per risultati migliori si raccomanda di applicare il prodotto su di un primer adatto al materiale su cui si vuole applicare il prodotto di colore nero ed aspetto lucido. L'applicazione della finitura è indicata dopo 24 ore.

APPLICAZIONE

Grammatura consigliata	10 - 20 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Intervallo sovraverniciatura	Da un minimo di 20 ad un massimo di 36 ore
Accatamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C. Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com