

SCHEDA TECNICA

CODICE: VES0321

DENOMINAZIONE: VES0321 - EFFETTO CRISTALLO

IDENTIFICAZIONE: VERNICE MONOCOMPONENTE

CARATTERISTICHE

Vernice speciale, per applicazioni a spruzzo su materiali di vario genere, sviluppata per conferire alla superficie un inimitabile effetto simile a cristalli di ghiaccio.

Destinata ad applicazioni per interni, su superfici non soggette a stress di tipo meccanico.

SPECIFICHE TECNICHE

VES0321	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,06 - 1,08	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	37 - 42	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Il VES0321 deve essere applicato su di una superficie accuratamente preparata, ad esempio applicare il VES0321 sopra un fondo poliesteri oppure poliuretano bianco, come ad esempio il FPP0540.

La superficie del fondo per l'applicazione del VES0321 deve essere accuratamente preparato tramite carteggio con carta abrasiva da P320 e successivamente rifinito con carta abrasiva P400, P500 e P600. prima di procedere con l'applicazione del prodotto pulire accuratamente dalla polvere la superficie levigata. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,5 a 1,8 millimetri e con una pressione da 1.0 a 2.0 bar.

L'applicazione e l'essiccazione deve essere effettuata in ambiente con bassa umidità ed una temperatura non troppo bassa. L'effetto cristallo si sviluppa durante l'essiccazione del prodotto.

L'effetto Cristallo non ha resistenza meccanica, una volta essiccato si suggerisce, per proteggere l'effetto, di sovrapplicare un prodotto trasparente come il LAU0006 oppure come il VES0107.

E' possibile, prima di applicare lo strato protettivo, applicare una mano sfumata di un effetto metallizzato o a specchio come ad esempio il VES0326 - METAL CHROME EFFECT, per dare maggiore efficacia all'effetto.

APPLICAZIONE

Quantità consigliata	90 - 110 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 60' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 12 - 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com