

SCHEDA TECNICA

CODICE: VES1000

DENOMINAZIONE: VES1000 - GLASSLACKE GIALLO

IDENTIFICAZIONE: OPACO POLIURETANICO PIGMENTATO

CARATTERISTICHE

Finitura poliuretana opaca pigmentata a base solvente, specifica per vetro, di colore giallo, per applicazioni a spruzzo sia normale che elettrostatico, caratterizzata da buon riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale. La finitura è concepita per essere utilizzata esclusivamente in combinazione all'additivo per vetro APV100.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

IMPIEGO

Per la scelta ottimale sia del catalizzatore, sia della percentuale in peso da utilizzare, in funzione del risultato desiderato o dell'impiego finale del manufatto, si prega di contattare il nostro servizio tecnico.

Per ottenere adesione su vetro è necessario aggiungere, prima dell'uso, l'additivo APV100, fino ad un massimo del 2% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta per almeno 5 minuti.

Il materiale residuo non deve essere riutilizzato, dato che in miscela l'APV0100 perde le sue caratteristiche di adesione dopo 12 ore.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori polvere	Circa 25' a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com