

SCHEDA TECNICA

CODICE: VOT0058

DENOMINAZIONE: VOT0058 TEAKOEL

IDENTIFICAZIONE: VERNICE A BASE DI OLII NATURALI

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente a solvente, a base di olio di lino e materie prime rinnovabili, per legni esotici e scuri. TEAKOEL è facile da maneggiare, ha una buona penetrazione nel legno trattato e fornisce superfici idrofobiche, con permeabilità al vapore e buon disegno dei pori del legno.

SPECIFICHE TECNICHE

VOT0058	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,80 - 0,84	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	11 - 13	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	29 - 33	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Carteggiare preventivamente il supporto con carta abrasiva grana P180 e successivamente con grana P320. Applicare il VOT0058 con un pennello morbido o un panno di cotone. Dopo circa 10 minuti, rimuovere il materiale in eccesso con un panno di cotone o una scotch brite morbida. Dopo 8 ore carteggiare con carta P320 ed applicare una seconda mano.

Per applicazione a pistola, utilizzare una pressione di 2.5-3.5 bar e un ugello di 1.5-1.8 mm. Procedere come per l'applicazione a pennello.

APPLICAZIONE

Quantità per singolo strato	20 / 50 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 24 ore (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com