

SCHEDA TECNICA

CODICE: VOT0059

DENOMINAZIONE: VOT0059 TEAKOEL

IDENTIFICAZIONE: VERNICE A BASE DI OLII NATURALI

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente a solvente, a base di olio di lino e materie prime rinnovabili, per legni esotici e scuri. Privo di agenti essiccanti a base di piombo e cobalto. TEAKOEL è facile da maneggiare, ha una buona penetrazione nel legno trattato e fornisce superfici idrofobiche, con permeabilità al vapore e buon disegno dei pori del legno.

SPECIFICHE TECNICHE

| VOT0059 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
| | Densità (20°C) | 0,88 - 0,92 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 22 - 26 | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 44 - 52 | % | IST 11/06 |
| CVP0209 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
| | Densità (20°C) | 0,88 - 0,92 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Residuo Secco | 96 - 100 | % | IST 11/06 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Carteggiare preventivamente il supporto con carta abrasiva grana P180 e successivamente con grana P320. Applicare il VOT0059 con un pennello morbido o un panno di cotone. Dopo circa 10 minuti, rimuovere il materiale in eccesso con un panno di cotone o una scotch brite morbida. Dopo 8 ore carteggiare con carta P320 ed applicare una seconda mano.

Per applicazione a pistola, utilizzare una pressione di 2.5-3.5 bar e un ugello di 1.5-1.8 mm. Procedere come per l'applicazione a pennello.

Per migliorare le sue proprietà di resistenza agli agenti esterni è possibile aggiungere l'apposito catalizzatore CVP0209 al 4% in peso. Si raccomanda di miscelare bene dopo l'aggiunta. Procedere con l'applicazione seguendo le stesse indicazioni del prodotto non catalizzato.

APPLICAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Quantità per singolo strato | 20 / 50 gr/m ² |
| Fuori polvere | Circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Carteggio | Dopo circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Accatastamento | Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione) |

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i +4°C e i +40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com