

SCHEDA TECNICA

CODICE: VPT0018

DENOMINAZIONE: VPT0018 - F.DO POLIESTERE BIANCO (NEW1)

IDENTIFICAZIONE: FONDO POLIESTERE BIANCO

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi caratterizzato da una buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi. Destinato ad applicazioni in piano.

SPECIFICHE TECNICHE

VPT0018	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,31 - 1,35	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	23 - 29	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	53 - 63	%	IST 11/06
CVP0198	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,02 - 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	15 - 21	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	45 - 55	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 10% in peso con il catalizzatore CVP0198, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	15' a 25°C
Pot-life	Circa 5 ore
Tempo utile di carteggio	Dopo 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	100 / 120 gr/m ²
Sovrapplicazione	Opachi e lucidi poliuretano

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i 20°C e i 30°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com